


## 義歯床用ポリカーボネイト曲げ強度試験

試料名	曲げ強度 [MPa]	曲げ弾性率 [GPa]	備考
1	77.4	2.05	未加工
2	82.3	2.13	ピカパワー加工
3	81.3	2.04	
4	85.6	2.04	
5	84.3	2.09	



曲げ強度は、平均10%UP

曲げ弾性率は、平均4%UP

硬く丈夫になる